



KEIM Contact-Plus

1. Opis produktu

KEIM Contact-Plus jest gruboziarnistą farbą podkładową na bazie silikatowej (zgodnie z normą DIN 18 363, 2.4.1) z dodatkiem czystego akrylu, włókien szklanych i wysokiej jakości wypełniaczy.

2. Zastosowanie

KEIM Contact-Plus, jako farba podkładowa, służy do gruntowania starych, trwałych powierzchni organicznych przeznaczonych do malowania farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie nadaje się do gruntowania powłok plastyczno-elastycznych oraz podatnych na zmydlenie (np. farb olejnych).

Do szlamowania rys włosowatych o rozwarciu do 0,5 mm, oraz do wyrównywania różnic w strukturze podłoża mineralnych lub organicznych.

3. Właściwości produktu

- Warstwa pośrednia pomiędzy starymi powłokami organicznymi a następnymi warstwami farb dyspersyjno-silikatowych KEIM
- Właściwości szlamujące rysy (do maks. 0,5 mm rozwarcia)
- Wyrównuje strukturę podłoża
- Nie jest błonotwórczy
- Odporny na działanie promieni UV
- Niepalny

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: ok. 1,70 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d = 0,02$ m
- Maksymalna wielkość ziarna: 0,5 mm
- Wartość pH: ok. 11,4

Kolor

Biały

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i zatluszczeń. Luźne elementy ze starych powłok organicznych, a także zanieczyszczenia należy usuwać mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Ubytki wypełniać preparatem KEIM Universalputz, KEIM Spachtel,

KEIM Leichtspachtel lub KEIM Concretal-Feinspachtel. W miejscach wymagających zaszpachlowania należy całkowicie usunąć starą powłokę.

Stosowanie

Na podłożach niechłonnych nanosić nierozcieńczony KEIM Contact-Plus. Nanosić równomiernie szczotką (na krzyż).

Na podłożach silnie chłonnych można wg potrzeby rozcieńczyć z 10% KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ lub KEIM Concretal-Fixativ (25 kg i 2,5 l rozcieńczalnika).

Następne warstwy

KEIM Contact-Plus należy pokryć jedną lub dwiema kolejnymi warstwami, np. KEIM Granital, KEIM Soldalit lub KEIM Concretal-Farbe.

W przypadku jasnych odcieni (gr. cenowa I) wystarczająca jest jedna wierzchnia warstwa kryjąca, nierozcieńczona.

W przypadku odcieni ciemniejszych wymagane są dwie warstwy np.:

Warstwa pośrednia z rozcieńczonym KEIM Granital (maks. 2 l KEIM Spezial-Fixativ na 10 kg)

Warstwa wierzchnia z nierozcieńczonym KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus można barwić dodając do 10% KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-Farbe lub KEIM Farbkonzentrat.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schnięcia

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw min. 12 godzin.

Zużycie

Na gładkiej, niechłonnej powierzchni, na jedną warstwę: ok. 0,4 kg/m² KEIM Contact-Plus.

Na gładkiej, chłonnej powierzchni, na jedną warstwę: ok. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus.

Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia.



Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg

6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Spoivo mineralne o działaniu alkalicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić poprzez ich przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

