



1. Opis produktu

Dodatek laserunkowy na bazie zolowo-krzemianowej, bez zawartości pigmentu, do KEIM Design-Lasur.

2. Zastosowanie

KEIM Design-Base stosuje się jako dodatek laserunkowy do KEIM Design-Lasur w celu uzyskania pożądanej przejrzystości, przy zachowaniu idealnej konsystencji i grubości warstwy.

3. Właściwości produktu

Poprzez nałożenie dwóch do trzech powłok KEIM Design-Lasur z KEIM Design-Base można uzyskać indywidualne efekty laserunkowe. Zastosowanie tej samej barwy, lecz w różnych proporcjach rozcieńczenia, pozwala uzyskać wyjątkowe efekty laserunkowe.

Dzięki zastosowaniu KEIM Design-Base jako dodatku do KEIM Design-Lasur można uzyskać transparentne i mineralnie matowe powłoki laserunkowe przy zachowaniu optymalnej konsystencji, o niskiej skłonności do segregacji i stosunkowo długim czasie przydatności do użytku po wymieszaniu składników.

Właściwości:

- farba krzemianowa,
- odporna na działanie warunków atmosferycznych,
- bez zawartości pigmentu.

Dane techniczne

- Gęstość: 1,15g/cm³
- Wartość pH: 11,3
- Opór dyfuzyjny $S_d < 0,01\text{m}$
- Pigment: brak

Kolor

Naturalna biel, transparentno-mleczny.

4. Stosowanie (aplikacja)

Podłoże

Podłoże mineralne musi być oczyszczone z kurzu i zafuszczeń, suche oraz chłonne. Zabrudzenia, stare powłoki o małej przyczepności oraz luźne elementy muszą być usunięte. Dla uzyskania idealnie chłonnego i

jednorodnego podłoża laserunkowego zaleca się nałożenie pędzlem dwóch warstw krzemianowej farby podkładowej.

Warstwy laserunkowe

KEIM Design-Lasur należy rozcieńczyć w ilości potrzebnej do uzyskania pożądanego efektu laserunkowego z KEIM Design-Base. Można rozcieńczać w dowolnej proporcji; w praktyce stosuje się rozcieńczenie od 1:5 do 1:20 (dla wysoce transparentnych warstw laserunkowych oraz dla powłok laserunkowych w kolorach koncentratów zaleca się rozcieńczenie preparatem KEIM Design-Fixativ). Przed i w trakcie prac rozcieńczony KEIM Design-Lasur należy dobrze rozmieszać. Nie należy dodawać wody ani innych materiałów. Powłokę laserunkową nakładać odpowiednim pędzlem laserunkowym (np. owalną szczotką KEIM Lasurbürste) techniką „na krzyż”. Ważne jest, aby przy nanoszeniu warstwy laserunkowej utrzymywać ją stale w stanie płynnym, unikając tworzenia się osadów.

Wskazówka

Komponenty systemu tj. KEIM Design-Lasur, Design-Base i Design-Fixativ można mieszać w dowolnej proporcji. Dzięki KEIM Design-Base uzyskuje się piękną przejrzystość, przy idealnej konsystencji i grubości warstwy. KEIM Design-Fixativ pozwala na uzyskanie wysoce transparentnej warstwy laserunkowej w doskonałej barwie, o niewielkiej grubości warstwy.

Temperatura nanoszenia

Nakładać przy temperaturze powierzchni i otoczenia min. +5°C i maks. +30°C. Nanosić wyłącznie na suche podłoże, na powierzchniach zewnętrznych tylko w suchych warunkach pogodowych. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze i na nagrzane przez słońce podłoże. Powierzchnie po nałożeniu farby chronić przed deszczem, wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przerwy pomiędzy nakładaniem warstw

Pomiędzy nakładaniem warstw laserunkowych stosować każdorazowo przerwy ok. 12 godzin.

Zużycie

W zależności od proporcji mieszania, na jedną warstwę:



ok. 100ml/m² gotowej mieszanki Design-Lasur i Design-Base.

Podane ilości są wartościami szacunkowymi zależnymi od pożądanego efektu laserunkowego, sposobu nanoszenia i właściwości podłoża. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5l i 15l.

6. Składowanie

KEIM Design-Base można składować w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich przez okres 12. miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Napoczęte pojemniki zawsze należy dokładnie zamknąć.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak.

8. Oznaczenia transportowe

Brak.

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramika, drewno itp.) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów ani nie

palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

