



KEIM Design-Fixativ

1. Opis produktu

Środek rozcieńczający i gruntujący na bazie zolowo-krzemianowej do KEIM Design-Lasur.

2. Zastosowanie

KEIM Design-Fixativ służy do wstępnego gruntowania silnie chłonnych podłoży oraz jako rozcieńczalnik do wysoce transparentnych powłok laserunkowych KEIM Design-Lasur.

3. Właściwości produktu

Poprzez nałożenie dwóch do trzech warstw KEIM Design-Lasur wymieszanej z KEIM Design-Fixativ można uzyskać wysoce transparentne powłoki laserunkowe, w szczególności w kolorach koncentratów. Zastosowanie tej samej barwy, lecz w różnych proporcjach rozcieńczenia również pozwala uzyskać wyjątkowe efekty laserunkowe.

Właściwości:

- całkowita światłoodporność,
- odporność na działanie warunków atmosferycznych,
- odporność na działanie wpływów środowiska,
- mineralnie matowa.

Dane techniczne

- Gęstość: 1g/cm^3
- Wartość pH: 11,3

Kolor

Mleczny.

4. Stosowanie (aplikacja)

Dla uzyskania wysoce transparentnych warstw laserunkowych oraz dla powłok laserunkowych w kolorach koncentratów zaleca się rozcieńczenie KEIM Design-Lasur preparatem KEIM Design-Fixativ. Przed i w trakcie prac przygotowany produkt należy dobrze rozmieszać. Nie należy dodawać wody ani innych materiałów. Gotową powłokę laserunkową nakładać pędzlem laserunkowym (np. owalną szczotką KEIM Lasurbürste), techniką „na krzyż”. Ważne jest, aby przy nanoszeniu warstwy laserunkowej utrzymywać ją stale

w stanie płynnym, nie doprowadzając do tworzenia się osadów.

Wskazówka

Komponenty systemu tj. KEIM Design-Lasur, Design-Base i Design-Fixativ można mieszać w dowolnej proporcji. Dzięki KEIM Design-Base uzyskuje się piękną przejrzystość, przy idealnej konsystencji i grubości warstwy. KEIM Design-Fixativ pozwala na uzyskanie wysoce transparentnej warstwy laserunkowej w doskonałej barwie.

Temperatura nanoszenia

Nakładać przy temperaturze powierzchni i otoczenia min. $+5^{\circ}\text{C}$ i maks. $+30^{\circ}\text{C}$. Nanosić wyłącznie na suche podłoże, na powierzchniach zewnętrznych tylko w suchych warunkach pogodowych. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze i na nagrzane przez słońce podłoże. Powierzchnie po nałożeniu farby chronić przed deszczem, wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przerwy pomiędzy nakładaniem warstw

Pomiędzy nakładaniem warstw laserunkowych stosować każdorazowo przerwy ok. 12 godzin.

Zużycie

W zależności od proporcji mieszania, na jedną warstwę:
ok. 50ml/m^2 gotowej mieszaniny Design-Lasur i Design-Fixativ.

Podane ilości są wartościami szacunkowymi, zależnymi od pożądanego efektu laserunkowego, sposobu nanoszenia i właściwości podłoża. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5l i 20l.



6. Składowanie

KEIM Design-Fixativ można składować w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich przez okres 12. miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Napoczęte pojemniki zawsze należy dokładnie zamknąć.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak.

8. Oznaczenia transportowe

Brak.

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramika, drewno itp.) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów ani nie palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

