



FARBY DO WNĘTRZ

KEIM Optil®



Uniwersalna, żolowo-krzemianowa farba do wnętrza, na dowolne podłoża. Polecana szczególnie przy dużej intensywności koloru. Rozcieńczana wodą. Parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność $V > 2.000 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej $S_d < 0,01 \text{ m}$)

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2

Kolor:

Palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein, Avantgarde

Nakładanie:

Pędzel, wałek, natrysk

Zużycie:

Na podwójną powłokę ok. $0,22 \text{ litra}/\text{m}^2$

Opakowania:

Pojemniki 5 i 15 litrów

KEIM Innotop®



Uniwersalna, żolowo-krzemianowa farba do wnętrza, na dowolne podłoża. Rozcieńczana wodą. Parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność

$V \geq 2.100 \text{ g}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej $S_d \leq 0,01 \text{ m}$)

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 3

Kolor:

Ograniczone palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein

Nakładanie:

Pędzel, wałek, natrysk

Zużycie:

Na podwójną powłokę ok. $0,25\text{-}0,30 \text{ litra}/\text{m}^2$

Opakowania:

Pojemniki 5 i 15 litrów

KEIM Biosil®



Krzemianowa farba do wnętrza, na podłoża mineralne i stare powłoki malarskie. Na płytach kartonowo-gipsowych wymaga farby podkładowej KEIM Grundierweiss. Parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność

$V > 2.000 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej $S_d < 0,01 \text{ m}$)

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2

Kolor:

Ograniczone palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein

Nakładanie:

Pędzel, wałek, natrysk

Zużycie:

Na podwójną powłokę ok. $0,22 \text{ litra}/\text{m}^2$

Opakowania:

Pojemniki 5 i 15 litrów

KEIM Ecosil®-ME



Krzemianowa farba do wnętrza, o właściwościach fotokatalitycznych (redukuje szkodliwe substancje i neutralizuje zapachy). Na podłoża mineralne. Na płytach kartonowo-gipsowych i starych powłokach dyspersyjnych wymaga farby podkładowej KEIM Grundierweiss. Parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność

$V > 2.000 \text{ g}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ ($S_d < 0,01 \text{ m}$)

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (dla koloru białego)

Kolor:

Ograniczone palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein

Nakładanie:

Pędzel, wałek, natrysk

Zużycie:

Na podwójną powłokę ok. $0,25 \text{ litra}/\text{m}^2$ oraz $0,02 \text{ litra}/\text{m}^2$

KEIM Spezial-Fixativ

Opakowania:

Pojemniki 5 i 15 litrów

KEIM Quarzil oraz Quarzil-Grob



Krzemianowa farba do wnętrza zabytkowych. Na podłoża mineralne. Nie stosować na podłożach gipsowych. Odmiana Grob – gruboziarnista (max $0,5 \text{ mm}$) do warstw podkładowych. Parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność

$V \geq 2.100 \text{ g}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ (bardzo niski opór dyfuzyjny pary wodnej $S_d \leq 0,01 \text{ m}$)

- odporność na szorowanie na mokro: klasa 2

Kolor:

Ograniczone palety KEIM Exclusiv, Historisch, Naturstein

Nakładanie:

Pędzel, wałek

Zużycie:

Na podwójną powłokę ok. $0,35 \text{ kg}/\text{m}^2$ oraz $0,03 \text{ litra}/\text{m}^2$

KEIM Spezial-Fixativ. Odmiana Grob - ok. $0,25 \text{ kg}/\text{m}^2$

Opakowania:

Pojemniki 5 i 25 kg

Produkty KEIM Optil®, KEIM Biosil® i KEIM Ecosil®-ME posiadają atesty PZH do stosowania wewnątrz budynków służby zdrowia, obiektów farmaceutycznych i spożywczych. Dodatkowo KEIM Ecosil-ME posiada świadectwo badań potwierdzające skuteczność działania antybakteryjnego.